

tesa® 4985

Information Produit



Ruban de transfert adhésif

Description produit

tesa® 4985 est un ruban de transfert transparent utilisant un adhésif acrylique modifié.

Caractéristiques

- Excellente conformabilité grâce à la construction du ruban de transfert
- Bonnes propriétés de distribution
- Offre un bon tack immédiat même sur des surfaces irrégulières.

Application

- Montage d'affiches et de photos
- Montage de tissu pour les livres d'échantillons
- Raboutage de papier

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|
| • Support | aucun | • Couleur du protecteur | brun |
| • Type de masse adhésive | acrylique à fort tack | • Epaisseur du protecteur | 71 µm |
| • Type de protecteur | glassine | • Poids du protecteur | 80 g/m ² |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|--|----------|-------------------------------------|----------|
| • Résistance à l'humidité | très bon | • Résistance au vieillissement (UV) | très bon |
| • Résistance à la température à court terme | 200 °C | • Résistance aux assouplissants | bon |
| • Résistance à la température à long terme | 80 °C | • Résistance aux produits chimiques | bon |
| • Résistance au cisaillement statique à 23°C | moyen | • Tack | très bon |
| • Résistance au cisaillement statique à 40°C | faible | | |

tesa® 4985

Information Produit

Adhésion à

• Pouvoir adhésif sur ABS (immédiat)	6.9 N/cm	• Pouvoir adhésif sur PET (après 14 jours)	6.4 N/cm
• Pouvoir adhésif sur ABS (après 14 jours)	9.3 N/cm	• Pouvoir adhésif sur PP (immédiat)	3.5 N/cm
• Pouvoir adhésif sur Aluminium (immédiat)	7.1 N/cm	• Pouvoir adhésif sur PP (après 14 jours)	5.7 N/cm
• Pouvoir adhésif sur Aluminium (après 14 jours)	10 N/cm	• Pouvoir adhésif sur PS (immédiat)	7.2 N/cm
• Pouvoir adhésif sur PC (immédiat)	7.6 N/cm	• Pouvoir adhésif sur PS (après 14 jours)	9.5 N/cm
• Pouvoir adhésif sur PC (après 14 jours)	9.7 N/cm	• Pouvoir adhésif sur PVC (immédiat)	6.8 N/cm
• Pouvoir adhésif sur PE (immédiat)	4.1 N/cm	• Pouvoir adhésif sur PVC (après 14 jours)	9.4 N/cm
• Pouvoir adhésif sur PE (après 14 jours)	4.9 N/cm	• Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat)	8 N/cm
• Pouvoir adhésif sur PET (immédiat)	4.9 N/cm	• Pouvoir adhésif sur Acier (après 14 jours)	11.1 N/cm

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.