


tesa® 50650

Conformable



Information Produit

Ruban de masquage PET 220°C avec adhésif en silicone

Description produit

tesa® 50650 est un ruban de masquage conformable, bleu translucide, résistant aux hautes températures, doté d'un support en polyester et d'un adhésif en silicone. tesa® 50650 est utilisé pour diverses applications, en particulier pour le masquage lors des procédés de peinture en poudre, pour la protection de surfaces et l'assemblage de matériaux non polaires. Le système adhésif en silicone du ruban de masquage le rend extrêmement résistant à la chaleur, supportant des températures extrêmes allant jusqu'à 220°C pendant 30 minutes.

Caractéristiques

- Résistance élevée à la température (jusqu'à 220°C pendant 30 minutes)
- Retrait sans résidus pour les applications de masquage et de protection de surface
- Bonne conformabilité, support fin pour des bords de couleur nets
- Le ruban haute température s'applique et s'enlève facilement en une seule pièce sans laisser de résidus.
- Le ruban fin s'adapte bien aux formes irrégulières, permet des bords de couleur nets et offre une excellente accroche de la peinture.

Application

- tesa® 50650 est parfaitement adapté au masquage des zones à protéger lors des procédés de peinture en poudre
- Le ruban haute température peut résister à des températures allant jusqu'à 220°C pendant 30 minutes
- tesa® 50650 peut être utilisé pour des applications de protection de surfaces
- Le ruban de masquage s'enlève sans laisser de résidus

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|----------|--------------------|-------|
| • Support | PETP | • Epaisseur totale | 55 µm |
| • Type de masse adhésive | silicone | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|-------------------------------------|--------|
| • Allongement à la rupture | 120 % | • Facile à retirer | oui |
| • Résistance à la rupture | 50 N/cm | • Résistance en température (30 mn) | 220 °C |
| • Déchirable à la main | faible | | |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 3.3 N/cm |
|-----------------------------|----------|